

Beschreibung

Flexible Abdichtungs- und Entkopplungsbahn zur Abdichtung unter keramischen Belägen auf kleinen begehbaren Flächen im Außenbereich (Balkone und Terrassen) sowie von Badezimmern, Wänden und Böden in Innen-Nassbereichen. Sie besteht aus einer auf Polyesterfasern extrudierten EVAC-Membran (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer), die eine optimale Haftung des bei der Verlegung verwendeten Fliesenklebers C2 S1/S2 gewährleistet. Im Innenbereich können Verklebung und Abdichtung mit einem Fliesenkleber C2 S1/S2, im Außenbereich mit unserem Kleber **SEALPLUS**.

Referenz	Beschreibung	Präsentation
544010106	DRY50 450	Rolle à 1,5 x 30 m (45 m ²)
544010090	DRY50 30	Rolle à 1,2 x 30 m (36 m ²)
544010076	DRY50 5	Rolle à 1,2 x 5 m (6 m ²)
544010083	DRY50 75	Rolle à 1,5 m x 5 m (7,5 m ²)
544017945	DRY50 1x30	Rolle à 1 x 30 m (30 m ²)
544017952	DRY50 1x5	Rolle à 1 x 5 m (5 m ²)



Eigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Toleranz	Wert
Wasserdichtigkeit	EN 1928 Methode B			BESTANDEN
Zugfestigkeit	EN 12311-2, Methode A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T = 130
Dehnung	EN 12311-2 Methode A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Überlappungsfestigkeit	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Schlagfestigkeit	EN 12691	mm		PND
Statische Belastbarkeit	EN 12730 Methode B	kg	MLV ≥ 20	= 20
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen	EN 495-5	°C	MLV ≤ -40	-40
Brandverhalten	EN 13501-1	Euroklassen		F
Länge	EN 1848-2	m	MDV: -0 % und +5 %	5 e 30
Breite	EN 1848-2	m	MDV: -0,5 % und +1 %	1, 1,2 und 1,5
Flächengewicht	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5 % und + 10 %	335
Dicke	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % und +10 %	0,52
Sichtbare Mängel	EN 1850-2			BESTANDEN
Geradheit	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	g=50
Ebenheit	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	p=10
Maßhaltigkeit	EN 1107-02	%	MLV: L ≤ -0,2 MLV: T ≤ 0	L = - 0,2 T = 0
Auswirkungen von Chemikalien	EN1847	Die Werte ändern sich nach 28 Tagen in gesättigter Calciumhydroxidlösung bei 23 °C nicht		
Beständigkeit gegen Wasserdampfdiffusion	UNE-EN 1931:2001	m ² · h · Pa/mg		9,75

MLV: Hersteller-Grenzwert. NPD: Keine Leistungsangabe. MDV: Vom Hersteller angegebener Wert.

Weitere Eigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Toleranz	Wert
Wasserbeständigkeit der Überlappung Zementkleber C2	Wassersäule	1 m / 24 h		WASSERDICHT
Haftfestigkeit von zementbasierten Klebstoffen C2 auf der Membranbahn: ZUGSPANNUNG	CSTB-Verfahren	N/mm ²	± 10 %	0,9
Haftfestigkeit von zementbasiertem Klebstoff C2 auf der Membranbahn: SCHERSPANNUNG	Methodik CSTB	N/mm ²	± 5 %	1,28
Schlagfestigkeit mit Keramikbeschichtung	Methodik CSTB	Anzahl der Schläge		4

Lagerung

In der ungeöffneten Originalverpackung lagern, vor Feuchtigkeit schützen, an einem gut belüfteten Ort bei einer Höchsttemperatur von 30 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.